FICHE TECHNIQUE

POLYPLUS 18

Fini à plancher métallique

DESCRIPTION

POLYPLUS 18 est un fini à plancher métallique acrylique concentré pour plancher à basse fréquence d'entretien. Il est fait à base de polymères acryliques contenant 18% de matières solides, ce qui lui donne une résistance élevée aux détergents, à l'usure, aux marques noires, aux éraflures et à l'eau. Il possède des propriétés antidérapantes supérieures à la norme ASTM D2047. Conçu pour un usage professionnel, il s'adapte à toutes les conditions de plancher pour donner un lustre maximal durable.

AVANTAGES

1. Résistance élevé aux détergents, à l'usure et bien d'autre
2. Possède des propriétés antidérapantes
3. S'adapte à tous les conditions de plancher

DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel)	**8,5 – 9,0**
Densité (20°C)	**1,024 g/cc**
Couleur	**Liquide blanc**
Odeur	**Légère odeur**
Caractéristique	**Très brillant**
Point d'éclair	**Supérieur à 95°C**
Stabilité au gel/dégel	**Garder hors du gel**

La biodégradabilité a été déterminée selon l'essai no. 301D de l'OCDE.

MODE D'EMPLOI

Pour une surface qui doit être remise à son état original

1. Décaper le plancher avec le décapant à plancher DÉCAPLUS.
2. Rincer et neutraliser la surface et par la suite bien assécher.
3. Avec une vadrouille à fini, appliquer deux ou trois couches de POLYPLUS 18 selon la porosité du revêtement de sol.
4. Laisser sécher complètement, environ 45 à 55 minutes, avant d'appliquer une autre couche. Une température élevée, l'humidité ainsi qu'une couche plus épaisse peut prolonger le temps de séchage

Lorsque le lustre du fini est atténué, nettoyer la surface et relustrer à l'aide d'un produit lustrant utilisant la méthode vaporiser/polir.

UNICA CANADA INC.
90, J.-Armand Bombardier, Boucherville (Québec) J4B 8N4
Tél.: 450.655.8168 • Fax: 450.655.4411
Courriel: unica@unicacanada.com • Visitez notre site web www.unicacanada.com