



## POLYPLUS 18

Fini à plancher métallique

### DESCRIPTION

POLYPLUS 18 est un fini à plancher métallique acrylique concentré pour plancher à basse fréquence d'entretien. Il est fait à base de polymères acryliques contenant 18% de matières solides, ce qui lui donne une résistance élevée aux détergents, à l'usure, aux marques noires, aux éraflures et à l'eau. Il possède des propriétés antidérapantes supérieures à la norme ASTM D2047. Conçu pour un usage professionnel, il s'adapte à toutes les conditions de plancher pour donner un lustre maximal durable.

### AVANTAGES

1. Résistance élevée aux détergents, à l'usure et bien d'autre
2. Possède des propriétés antidérapantes
3. S'adapte à tous les conditions de plancher

### DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel).....	8,5 – 9,0
Densité (20 °C).....	1,024 g/cc
Couleur.....	Liquide blanc
Odeur.....	Légère odeur
Caractéristique.....	Très brillant
Point d'éclair.....	Supérieur à 95 °C
Stabilité au gel/dégel.....	Garder hors du gel

La biodégradabilité a été déterminée selon l'essai no. 301D de l'OCDE.

### MODE D'EMPLOI

Pour une surface qui doit être remise à son état original

1. Décaper le plancher avec le décapant à plancher DÉCAPPLUS.
2. Rincer et neutraliser la surface et par la suite bien assécher.
3. Avec une vadrouille à fini, appliquer deux ou trois couches de POLYPLUS 18 selon la porosité du revêtement de sol.
4. Laisser sécher de 20 à 25 minutes entre chaque couche.  
(Si l'humidité de la pièce est élevée, veuillez considérer entre 45 à 60 minutes d'attente par couche).

Lorsque le lustre du fini est atténué, nettoyer la surface et relustrer à l'aide d'un produit lustrant utilisant la méthode vaporiser/polir.



#### UNICA CANADA INC.

90, J.-Armand Bombardier, Boucherville (Québec) J4B 8N4

Tél.: 450.655.8168 • Fax: 450.655.4411

Courriel: unica@unicacanada.com • Visitez notre site web [www.unicacanada.com](http://www.unicacanada.com)